



PRIMAROSA UD LAMBDA Flat

Qualität: Umkehrdachdämmplatte mit bautechnischer Zulassung (BTZ), ausgestellt vom österreichischen Institut für Bautechnik (OIB).

Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung.

Anwendungsbereich:

- Umkehrdachkonstruktionen
- Terrassendächer mit erhöhter Anforderung an die Wärmedämmleistung

Format: 1265 x 615 mm

Flächenmaß (verlegt): 0,75 m²

Kantenausbildung: Stufenfalz



Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λ_D	W/mK	0,030
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert λ_R	W/mK	0,037 (d ≤ 120mm) 0,034 (d > 120mm)
Druckspannung bei 10 % Stauchung	kPa	≥ 200
Druckspannung bei 2 % Stauchung	kPa	≥ 150
Biegefestigkeit	kPa	≥ 250
Wärmeformbeständigkeit, kurzfristig	°C	95
Wärmeformbeständigkeit, langfristig bei 5.000 N/m ²	°C	80 - 85
Wärmeformbeständigkeit, langfristig bei 20.000 N/m ²	°C	80 - 85
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen	Vol.-%	≤ 2
Wasseraufnahme durch Diffusion	Vol.-%	≤ 3
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ		40 - 60
Brandverhalten (gemäß ÖNORM B 3800-1)		B1, TR1
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Dieses Produktdatenblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Tel. +43 7448/400-0
Fax +43 7448/400-400
www.swisspor.at
info@swisspor.at

UID-Nr. ATU45808103
DVR 0982512 - FN 176457x
Reclay UFH: 5762
Landesgericht St. Pölten

Gesellschafter:
swisspor Österreich GmbH & Co KG
FN 105562p
Landesgericht St. Pölten

Ein Unternehmen der swisspor-Gruppe